

П А С П О Р Т

Уголь березовый активированный марки ДАК по ГОСТ 6217-74

Дата изготовления: 01.06.2021	Упаковка: бумажный 3 слойный мешок
Партия № 21	Вес нетто: 3 000 кг
Смена № 1	Количество мест: 300 мешков

Наименование показателей	По ГОСТ 6217-74	Данные анализа
1. Адсорбционная активность по йоду, %, не менее	30	30
2. Суммарный объем пор по воде, см ³ /г, не менее	1,4	1,5
3. Насыпная плотность, г/ дм ³ , не более	220-250	230
4. Фракционный состав, %, массовая доля остатка на сите с полотном: № 36 № 10 менее 10	Max 2,5 Min 95,5 Max 2,0	2,4 95,6 2,0
5. Массовая доля золы, %, не более	6	5
6. Массовая доля влаги, %, не более	10	9,0