паспорт

Уголь активный древесный дроблёный
марки БАУ-А по ТУ 20.59.54-001-44972796

Дата изготовления:	Упаковка: бумажный мешок
Партия: №	Вес нетто: 1000
Смена: № 1	Количество мест: 100 (мешков)

Наименование показателей	**По ТУ**	**Данные анализа**
1. Внешний вид	Зерна черного цвета без механических примесей	Зерна черного цвета без механических примесей
2. Адсорбционная активность по йоду, % , не менее	15-45	36
3. Суммарный объем пор по воде, $см^3/г$, не менее	1,25-1,5	1,33
4. Насыпная плотность, г/ $дм^3$, не более	230-240	237
5. Фракционный состав, %, массовая доля остатка на сите с полотном: № 36, не более № 10, не менее на поддоне, не более	 2,9 95,0 2,1	 2,6 95,5 1,9
6. Массовая доля золы, %, не более	5	5
7. Массовая доля влаги, %, не более	10	8