

Уголь активный АГ - 3

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателя	ГОСТ 20464-75	Фактически
1.	Внешний вид	Цилиндрические гранулы темносерого или черного цвета	Цилиндрические гранулы темносерого или черного цвета
2.	Диаметр, мм	1,5	1,5
	Размер гранул: >3,6 мм, %, не более 3,6—2,8 мм, %, не более 2,8—1,5 мм, %, не менее 1,5—1,0 мм, %, не более <1,0 мм, %, не более	0,4 3,0 86,0 10,0 0,6	0,2 2,4 87,5 9,5 0,4
3.	Прочность гранул на истирание, %, не менее	75	76
4.	Насыпная плотность г/дм ³ , не более	480 - 520	512
5.	Влажность, %, не более	5	3,6
6.	Суммарный объем пор по воде, см ³ /г, не менее	0,8	0,8

Вывод: соответствует ГОСТ 20464-75