

П А С П О Р Т

Уголь активированный древесный (порошкообразный)
марки АУП ТУ 20.59.54-001-44972796-2020

Дата изготовления 01.03.2023	Упаковка бум. мешки
Партия № 1	Вес нетто 80 кг
Смена № 1	Количество мест 6

Наименование показателей	ПО ТУ	Данные анализа
1. Адсорбционная активность по йоду, % , не менее	45	44
2. Мех.прочность при истирании,% не менее	65	66
3. Насыпная плотность, кг/ м ³	260-290	280
4. Массовая доля соединений железа в пересчёте на Fe , % не более	0,2	0,2
5. Массовая доля золы, %, не более	6	5
6. Массовая доля влаги, %, не более	10	9