

П А С П О Р Т

*Уголь активированный древесный (порошкообразный)
марки ОУ-А ГОСТ -4453-74*

Дата изготовления	Упаковка Бумажный мешок
Партия №	Вес нетто
Смена № 1	Количество мест

Наименование показателей	ПО ГОСТу	Данные анализа
1. Адсорбционная активность по метиленовому голубому мг/г , не менее	225	230
2. Адсорбционная активность по мелассе, % , не менее	100	100
3. . Массовая доля водорастворимой золы, %, не более	2	2
4. Массовая доля соединений железа в пересчёте на Fe , % не более	0,2	0,2
5. Массовая доля золы, %, не более	10	10
6. Массовая доля влаги, %, не более	10	9